Dewilux® «««««««««««««« DEWIMIX »»»»»»»»»»»»»»»

690-0081
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА

ОПИСАНИЕ

Универсальная пигментная паста -это колеровочная паста на основе альдегидной смолы с высокой стойкостью к УФ-излучению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в колеровочных машинах для колеровки ЛКМ Серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	690-0081
Цвет	Белый
Плотность	1,85± 0,05 г/мл
Сухой остаток, %	82-86 (по весу)
Вязкость, KU	90-100
TST (интенсивность цвета)	100±5
Точка воспламенения	>21 °C
Срок хранения	В невскрытой упаковке, при комнатной температуре –не менее 1 года.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для колеровки ЛКМ серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157 в колеровочной системе по рецептурам, разработанными отделом колористики. Для предотвращения комкования, слеживания и расслаивания пигментных паст необходимо каждое утро перемешивать пасты не менее 10-15 мин. Не использовать для колеровки других серий ЛКМ кроме рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Диспеграторы (смачиватели), которые используются в производстве пигментных паст (колорантов) содержат летучие органические растворители, поэтому необходимо обеспечить очень хорошую вентиляцию помещения и соблюдать правила безопасности труда.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА DewiMix

Dewilux®

«««««««««««««« DEWIMIX »»»»»»»»»»»»»»»

690-0706		690-4423	
690-0711		690-4474	
690-0716		690-4800	
690-0752		690-5356	
690-0930		690-5420	
690-2606		690-5421	
690-2807		690-6906	
690-2873		690-6910	
690-2919		690-6916	
690-2984		690-9500	
690-3500		690-0081	

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar