ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Dewilux® «««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»»

A41-1887

БЕЛАЯ МАТОВАЯ КРАСКА УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВАЛЬЦАМИ

См.техническую спецификацию и паспорт безопасности | Перед применением тщательно перемешать. | Хранить упаковку плотно закрытой | Хранить упаковку в прохладном месте | Наносить вальцами

ОПИСАНИЕ

Краска со 100-процентным сухим остатком, отверждаемая ультрафиолетовым (УФ) излучением, для нанесения вальцами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Наносится на загрунтованные УФ-отверждаемым грунтом поверхности изделий из МДФ.

Характеризуется:

- хорошей растекаемостью,
- высокой укрывистостью,
- высокой адгезией,
- очень хорошей гладкостью на ощупь.
- Предназначена для нанесения на вальцовых станках.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
A41-1887 (1-й компонент)	
Вязкость (DIN6 мм, 20 °C)	40-45 сек
Плотность (20 °C)	1,38-1,42 г/мл

КОЛЕРОВКА

Не рекомендуется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Скорость линии	8-10 м/мин
Тип и мощность ламп	две Hg лампы (2*120 Вт) + одна Ga лампа 120 Вт
Рекомендуемый расход	в один слой 20-30 г/м²
Время выдержки	-

Скорость линии,тип и мощность ламп могут меняться в зависимости от марки и модели УФ-линии.Соответственно этому условия сушки тоже могут меняться.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на загрунтованные УФ-отверждаемым грунтом поверхности из МДФ. Перед нанесением необходимо отшлифовать загрунтованную поверхность последовательно шкурками зернистостью 220-300 и 400-600 для улучшения качества покрытия и повышения адгезии.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Предназначена для нанесения на вальцовых станках.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки . Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и Паспорт безопасности вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При нанесении необходимо контролировать соблюдение нормы расхода ЛКМ. В противном случае, при увеличении расхода могут возникнуть проблемы с высыханием. Также необходимо периодически контролировать мощность ламп. Мощность ламп должна соответствовать мощности рекомендуемой производителем.
Минимальная требуемая интенсивность излучения ламп:
Для скорости линии 8-10 м/мин:
80 Вт
Hg лампа
УФ-А: 250 мДж/см²
УФ-В: 200 мДж/см²
УФ-С: 65 мДж/см²
Ga лампа
УФ-А: 160 мДж/см²
УФ-В: 180 мДж/см²
УФ-С: 45 мДж/см²
120 Вт
Hg лампа
УФ-А: 380 мДж/см²
УФ-В: 320 мДж/см²,
УФ-С: 100 мДж/см²
Ga лампа
УФ-А: 180 мДж/см²
УФ-В: 270 мДж/см²
УФ-С: 60 мДж/см²
*Уф- излучение ламп измерялось радиометром UV Power Puck II.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

A41-1887 20 кг (UN1263)
Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла, воспламенения и прямого солнечного света в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом складском помещении.
Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.