

СЕРИЯ 129

ЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЕРЕВА «DEWITEX»



См. техническую спецификацию и паспорт безопасности



Перед применением тщательно перемешать.



Хранить упаковку плотно закрытой



Хранить упаковку в прохладном месте




Наносить распылением



Наносить тканевым тампоном или губкой



Соблюдать рабочую вязкость



Соблюдать время выдержки



Время полного высыхания 12-16 ч

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная цветная пропитка на основе синтетической смолы для тонирования деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях. Отличается высокой стойкостью к пожелтению и легкостью нанесения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на ранее неокрашенные поверхности изделий из массива древесины и шпона.
- Наносится краскопультом, тканевым тампоном или губкой.
- Отличается высокой стойкостью к пожелтению и выцветанию.
- Невысокая скорость высыхания обеспечивает легкость в применении.
- Пропитка готова к применению. Не нуждается в разбавлении.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
129 Серия	
Вязкость (DIN 4 мм, 20 °C)	11-13 сек
Сухой остаток (по весу)	16-18 %
Плотность (20 °C)	0,85-0,87 г/мл

КОЛЕРОВКА

Может колероваться универсальными пигментными пастами «Dewilux» Серии 690. Рекомендуется добавлять в прозрачную базу 129-0001 в количестве не более 10%, а при колеровке цветных пропиток - не более 5%. После колеровки время высыхания может отличаться от указанного в Технической спецификации.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

* (при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
Полное высыхание (до шлифования / штабелирования)	12-16 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Количество наносимых слоев зависит от желаемой насыщенности цвета. Если требуется получение насыщенного цвета рекомендуется нанести несколько тонких слоев, вместо одного толстого. После нанесения состава необходимо убрать излишки тканевым тампоном. Насыщенность цвета может меняться в зависимости от направления нанесения. При нанесении «вдоль волокон» поверхность лучше пропитывается и получается более насыщенный цвет, чем при нанесении «поперек волокон».

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Duo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Duo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

СЕРИЯ 129

Цветовая палитра пропитки «DEWITEX»



0174 Бесцветный



3205 Винный цвет



3548 Черешня



5210 Оливково-зеленый



5215 Зеленая акация



6066 Специальный грецкий орех



6096 Грецкий орех



6162 Светлый дуб



6175 Махагон



6184 Темный грецкий орех



6206 Светлый грецкий орех



6253 Темный дуб



6325 Венге



6333 Красный венге



6372 Каштан



6414 Фундук



9130 Черный

Представленные цветовые оттенки приведены только для составления общего представления о цветовой гамме. Оттенки, максимально приближенные к реальным можно увидеть в цветовых картах. Для ознакомления с оригинальным цветом рекомендуем запросить у нашего дилера цветовую карту.

