РАЗБАВИТЕЛИ

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»»

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗБАВИТЕЛЯ	КОД РАЗБАВИТЕЛЯ	ТОЧКА КИПЕНИЯ (°C)	ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (°C)	ПЛОТНОСТЬ (г/см³) (20 °C)	ЛЕТУЧЕСТЬ
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	934-0901	65-145	≤23	0,82-0,86	Быстрый
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	986-0820	60-130	≤23	0,83-0,87	Очень быстрый
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ "DERODUR"	974-0400	70-165	≤23	0,84-0,88	Быстрый
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	974-0500	65-160	≤23	0,85-0,89	Быстрый
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МЕДЛЕННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	974-0406	120-150	≥23, ≤60	0,88-0,92	Медленный
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СРЕДНЕ-МЕДЛЕННЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ "DERODUR"	974-0403	125-135	≥23 , ≤60	0,86-0,90	Средне-медленный
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ "ULTRAMAR"	974-0409	80-165	≤23	0,85-0,87	Медленный
СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ	914-0518	135-200	≥23, ≤60	0,77-0,78	Очень медленный

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За полученим Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar