ПОЛИЭФИРНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»

582-1375
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



См.техническую спецификацию и паспорт безопасности | Соотношение смешивания: 100:2:2 | Перед применением тщательно перемешать. | Хранить упаковку плотно закрытой | Хранить упаковку в прохладном месте | Наносить распылением | Соблюдать рабочую вязкость | Шлифовка | Соблюдать время выдержки | Время полного высыхания 12-24 ч

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий и легкошлифуемый трехкомпонентный грунт на основе полиэфирной смолы для отделки мебели, эксплуатируемой внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на неокрашенные поверхности изделий из МДФ.
- Можно наносить с помощью краскопульта.
- Легко шлифуется.
- Быстро сохнет.
- Обладает высокой заполняющей способностью.
- Образует эластичную пленку.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
582-1375	
Вязкость (KU, 25 °C)	85-90
Сухой остаток (по весу)	75-79 %
Плотность (20 °C)	1,48-1,56 г/мл
Время гелеобразования (при температуре 20 °C)	25-30 мин

КОЛЕРОВКА

Можно колеровать универсальными пигментными пастами «Dewilux» Серии 690 в количестве до 10%.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)
1-й компонент (продукт)	583-1375	100
2-й компонент (отвердитель)	549-0030	2
3-й компонент (ускоритель)	549-0020	2
Разбавитель*	934-0901/ 986-0820	5-10

(!) Внимание: При приготовлении смеси сначала необходимо добавить в грунт ускоритель и тщательно перемешать. Затем добавить отвердитель и снова тщательно перемешать.
Будьте предельно осторожны и не допускайте смешивания ускорителя и отвердителя вместе. Обязательно прочитайте информацию о мерах предосторожности и хранении материала.
(!) По вопросу использования альтернативного растворителя просим обращаться в службу технической поддержки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
От пыли	10-15 мин
На отлип	20-30 мин
Полное высыхание (до шлифования /штабелирования)	12-24 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт наносится в два слоя, с расходом около 150-200 г/м² на один слой.
После окончательного высыхания можно отшлифовать поверхность орбитальной или эксцентриковой шлифовальной машиной или на калибровально-шлифовальном станке.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на ранее неокрашенные поверхности МДФ. Рекомендуется обработать поверхность древесины шлифовальной шкуркой зернистостью 180-220 для удаления мелких древесных волокон и тщательной очистки от клея, пятен масла, пыли и др. загрязнений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении

Хранить в местах, недоступных для детей.

Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и паспорт безопасности вещества.

Внимание!

Во избежание экзотермической реакции, которая может привести к серьезым ранениям и даже к смерти ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не допускать контакта ускорителя с отвердителем и их совместного хранения!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится всеми ручными распылительными установками.

Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:

HVLP (сопло 1,6-1,8 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15 °C - 30 °C и относительной влажности воздуха 25% - 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики могут отличаться от указанных в Технической спецификации

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

583-1375	10 кг (UN1263)
549-0030	0,25 кг (UN1263)
549-0020	0,25 кг (UN1263)

Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.

Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Внимание!

Категорически запрещается хранить ускоритель и отвердитель рядом. Во избежание любого контакта между ними в результате разлива и/или утечки необходимо обеспечить хранение материалов в отдельных отсеках склада.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.