ПОЛИЭФИРНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»

583-0070

ПОЛИЭФИРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК, ПРОЗРАЧНЫЙ

См.техническую спецификацию и паспорт безопасности | Соотношение смешивания: 100:2:2 | Перед применением тщательно перемешать. | Хранить упаковку плотно закрытой | Хранить упаковку в прохладном месте | Наносить распылением | Соблюдать рабочую вязкость | Соблюдать время выдержки | Время полного высыхания 12-24 ч

ОПИСАНИЕ

Глянцевый лак для отделки мебели, эксплуатируемой внутри помещений, деревянных деталей интерьера, любых поверхностей из массива древесины и шпона.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяется для отделки изделий из массива древесины и шпона.
- Наносится на предварительно загрунтованные поверхности.
- Образует гладкую и глянцевую поверхность.
- Отличается высокой ударостойкостью и стойкостью к царапинам.
- Через 24 часа можно провести полировку.
- Можно наносить с помощью краскопульта или автоматического окрасочного станка.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
583-0070 (1-й компонент)	
Вязкость (DIN 4 мм,20 °C)	40-50 сек
Сухой остаток (по весу)	60-62 %
Плотность (20 °C)	1,06-1,10 г/мл
Время гелеобразования (при температуре 20 °C)	25-30 мин

КОЛЕРОВКА

Не рекомендуется.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)
1-й компонент (продукт)	583-0070	100
2-й компонент (отвердитель)	549-0030	2
3-й компонент (ускоритель)	549-0020	2
Разбавитель	934-0901/ 986-0820	5-10

(!) Внимание: При приготовлении смеси сначала необходимо добавить в прозрачный грунт ускоритель и тщательно перемешать. Затем добавить отвердитель и снова тщательно перемешать.
Будьте предельно осторожны и не допускайте смешивания ускорителя и отвердителя вместе. Обязательно прочитайте информацию о мерах предосторожности и хранении материала.
(!) По вопросу использования альтернативного растворителя просим обращаться в службу технической поддержки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
От пыли	15-20 мин
На отлип	2-3 ч
Полное высыхание (до шлифования /штабелирования)	12-24 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится распылением после смешивания компонентов в указанном соотношении и разбавления растворителем на предварительно загрунтованные полиуретановым или полиэфирным прозрачным грунтом поверхности, с расходом около 150-200 г/м².
После высыхания в течение 24 часов, образует поверхность, обладающую высоким глянцем и превосходной стойкостью к царапинам.
При желании, через 24 часа после нанесения лака можно выполнить полировку поверхности.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на загрунтованные поверхности изделий из массива древесины и шпона. Рекомендуется перед лакированием обработать загрунтованную поверхность последовательно шлифовальными шкурками зернистостью 180-220 и 360-400.После очистки от шлифовальной пыли поверхность готова к нанесению лака.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и паспорт безопасности вещества.

Внимание!
Во избежание экзотермической реакции, которая может привести к серьезым ранениям и даже к смерти ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не допускать контакта ускорителя с отвердителем и их совместного хранения!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится всеми ручными распылительными установками.
Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:
HVLP (сопло 1,4-1,6 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15°C - 30°C и относительной влажности воздуха 25% – 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

583-0070	10 кг (UN1263)
549-0030	0,25 кг (UN1263)
549-0020	0,25 кг (UN1263)

Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Внимание!
Категорически запрещается хранить ускоритель и отвердитель рядом. Во избежание любого контакта между ними в результате разлива и/или утечки необходимо обеспечить хранение материалов в отдельных отсеках склада.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.