СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ



СЕРИЯ 153 ПАТИНА (КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СТАРЕНИЯ)

















Патина -это однокомпонентная краска с эффектом старения на синтетической основе для отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •Наносится на предварительно загрунтованные и окрашенные МДФпанели.
- •Пригодна для нанесения кистью, тканевым тампоном или губкой.
- •После высыхания патины, для создания желаемого эффекта поверхность обработать металлической ватой или скотч-брайтом.
- •Патина готова к применению.Не нуждается в разбавлении.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение			
153-XXXX				
Вязкость (KU, 25 °C)	45-65 сек			
Сухой остаток (по весу)	22-32 %			
Плотность (20 °C)	0,88-0,92 г/мл			

КОЛЕРОВКА

Может колероваться пигментными пастами Серии 690. Рекомендуется добавлять в прозрачную базу 153-0993 в количестве не более 20%, а при колеровке цветных патин -не более 10%. Патины Серии 153 можно смешивать между собой для получения новых цветовых решений.

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
От пыли	30-45 мин
На отлип	2-3 ч
Полное высыхание (до шлифования / штабелирования)	12-24 ч

Рекомендуется наносить на окрашенную поверхность с расходом около 30-50 г/м². Для создания эффекта старения, 1-2 ч после нанесения патины обработать поверхность металлической ватой или скотч-брайтом. Рекомендуется с целью защиты лакировать патинированную поверхность полиуретановым или акриловым лаком.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимс обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За полученим Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были постоянень в пабораториям компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.





ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на предварительно загрунтованные и окрашенные поверхности МДФ. Перед нанесением патины шлифовка не требуется.

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и Паспорт безопасности вещества.













ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится кистью, тканевым тампоном или губкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15 °C - 30 °C и относительной влажности воздуха 25% - 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики покрытия могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

153-XXXX 0,645 кг, 3 кг, 12 кг (UN1263)

Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.

Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За полученим Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ



СЕРИЯ 153


Цветовая палитра патины







2642 Оксидно-желтый



6000 Коричневый



6106 Светлый грецкий орех



6158 Дуб



9000 Черный