ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Dewilux® «««««««««««««« ULTRAMAR »»»»»»»»»»»»»»

613-0510, 613-0515, 613-0516

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ «ULTRAMAR»

МАТОВЫЙ (613-0510), СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ (613-0515), ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ (613-0516)

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый лак на основе растворителя, предназначенный для отделки мебели, эксплуатируемой внутри помещений, деревянных деталей интерьера, любых поверхностей из массива древесины и шпона, с повышенной устойчивостью к царапинам и пожелтению.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применяется для отделки ранее неокрашенных изделий из массива древесины или шпона.
- Наносится на предварительно загрунтованные поверхности.
- Образует ровную и гладкую поверхность.
- Обладает более высокой стойкостью к пожелтению по сравнению с аналогичными лаками.
- Отличается превосходной ударостойкостью и стойкостью к царапинам.
- Подходит для нанесения с помощью краскопульта и автоматического окрасочного станка.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
6613-0510 / 613-0515 / 613-0516 (1-й компонент)	
Вязкость (DIN4 мм, 20 °C)	45-50 сек
Сухой остаток (по весу)	38-42 %
Плотность (20 °C)	0,97-1,01 г/мл
Степень блеска (60°)	15-20 GU(613-0510) 25-30 GU (613-0515) 40-45 GU (613-0516)
Жизнеспособность смеси (при температуре 20 °C)	3-4 ч
619-0519 (2-й компонент)	
Вязкость (DIN4 мм, 20 °C)	12-14 сек
Сухой остаток (w/w)	33-35 %
Плотность (20 °C)	0,97-1,01 г/мл

КОЛЕРОВКА

Может колероваться Универсальными пигментными пастами Серии 690 в количестве до 20%.

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)	По объему (%)
1-й компонент (продукт)	613-0510 613-0515 613-0516	100	100
2-й компонент (отвердитель)	619-0519	50	50,5
Разбавитель*	974-0409	50-60	60-70

*По вопросам использования альтернативного отвердителя или растворителя для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при применении зимой в холодное время и летом в жаркую погоду просим обращаться в службу технической поддержки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
От пыли	25-30 мин
На отлип	45-50 мин
Полное высыхание (до шлифования /штабелирования)	12-16 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится распылением после смешивания компонентов в указанном соотношении и разбавления растворителем на предварительно загрунтованные полиуретановым прозрачным грунтом поверхности в два перекрестных слоя ,с расходом 150-200 г/м². При высыхании в среде, где созданы условия, исключающие попадание пыли на лаковое покрытие, получается однородная и гладкая поверхность.На ровные поверхности, такие как столы и столики по желанию через 15-20 мин можно нанести еще один перекрестный слой.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

Dewilux®

«««««««««««««« ULTRAMAR »»»»»»»»»»»»»»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносится на загрунтованные поверхности изделий из массива древесины и шпона. Рекомендуется перед лакированием обработать загрунтованную поверхность последовательно шлифовальными шкурками зернистостью 180-220 и 360-400.После очистки от шлифовальной пыли поверхность готова к финишной отделке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и паспорт безопасности вещества.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится всеми ручными и автоматическими распылительными установками.
Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:
HVLP (сопло 1,4-1,6 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 11-13 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 11-13 #, давление 20-40 бар)
В случае применения автоматических распылительных станков с системой рекуперации ЛКМ , то восстановленный ЛКМ необходимо использовать в течение того же дня путем добавления в количестве не более 5% к новому ЛКМ.
(!) Для нанесения методом налива на лаконаливной машине просим обращаться в службу технической поддержки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15 °C - 30 °C и относительной влажности воздуха 25% – 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики покрытия могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

613-0510	3 кг, 10 кг (UN1263)
613-0515	3 кг, 10 кг (UN1263)
613-0516	3 кг, 10 кг (UN1263)
619-0519	1,5 кг, 5 кг (UN1263)

Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 12 месяцев.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar