

СЕРИЯ 326 КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА «DECORID»



См. техническую спецификацию и паспорт безопасности



Перед применением тщательно перемешать.



Хранить упаковку плотно закрытой



Хранить упаковку в прохладном месте




Наносить распылением



Наносить тканевым тампоном или губкой



Соблюдать рабочую вязкость



Соблюдать время выдержки



Время полного высыхания 12-16 ч

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный краситель на алкидной основе для отделки деревянной мебели, эксплуатируемой внутри помещений. Легко наносится. Предназначен для тонирования древесины. Образует на поверхности пленку.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на ранее неокрашенные поверхности изделий из массива древесины и шпона.
- Пригоден для нанесения тканевым тампоном, губкой или краскопультом.
- Образует на поверхности пленку.
- Характеризуется легкостью нанесения.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
Серия 326	
Вязкость (DIN 4 мм, 20 °С)	10-15 сек
Сухой остаток (по весу)	15-19 %
Плотность (20 °С)	0,95-0,99 г/мл

КОЛЕРОВКА

Колеровка цветных красителей не рекомендуется. Для получения новых цветовых решений можно смешивать цвета Серии 326 между собой. Можно колеровать прозрачную базу 326-0001 путем добавления пигментных паст Серии 690 в количестве не более 20%.

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)
1-й компонент (продукт)	Серия 326	100
Разбавитель	934-0901 / 986-0820	0-5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

* (при температуре 20 °С, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
Полное высыхание (до шлифования / до штабелирования)	12-16 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Количество наносимых слоев зависит от желаемой насыщенности цвета. Если требуется получение насыщенного цвета рекомендуется нанести несколько тонких слоев, вместо одного толстого. После нанесения, излишки красителя необходимо удалить с поверхности тканевым тампоном. Насыщенность цвета может меняться в зависимости от направления нанесения. При нанесении «вдоль волокон» поверхность лучше пропитывается и получается более насыщенный цвет, чем при нанесении «поперек волокон».

