

СЕРИЯ A14

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА «ECOCOLOR» (МОРИЛКА)




См. техническую спецификацию и паспорт безопасности



Перед применением тщательно перемешать.



Хранить упаковку плотно закрытой



Хранить упаковку в прохладном месте



Наносить распылением



Наносить тканевым тампоном или губкой



Соблюдать время выдержки



Время полного высыхания 1-2 ч

ОПИСАНИЕ

Концентрированный краситель для отделки деревянной мебели, эксплуатируемой внутри помещений, разбавляемый как водой, так и органическим растворителем. Отличается легкостью нанесения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на ранее неокрашенные поверхности изделий из массива древесины и шпона.
- Наносится тканевым тампоном, губкой или краскопультом.
- Если требуется не слишком быстрое высыхание можно разбавить водой, а при необходимости ускоренной сушки – растворителем.
- При нанесении краскопультом необходимо выждать, чтобы краситель впитался в древесину и затем излишки убрать тканевым тампоном.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
Серия A14	
Вязкость (Ford Cup 2, 20 °C)	45-55 сек
Сухой остаток (по весу)	29-30% A14-1000 (белый) 4-5% Серия A14
Плотность (г/мл, 20 °C)	1,15-1,25 A14-1000 (белый) 0,93-0,95 Серия A14

КОЛЕРОВКА

Колеровка не рекомендуется. Для получения новых цветовых решений красители различных цветов можно смешивать между собой.

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)
1-й компонент (продукт)	Серия A14	100
Разбавитель	Вода или растворитель	Не более 500

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

* (при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
Полное высыхание (при разбавлении НЦ растворителем)	10-15 мин
Полное высыхание (при разбавлении водой)	1-2 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Количество наносимых слоев зависит от желаемой насыщенности цвета.

Если требуется получение насыщенного цвета рекомендуется нанести несколько тонких слоев, вместо одного толстого. После нанесения избыток красителя необходимо убрать тканевым тампоном.

Для получения желаемого оттенка можно добавлять до 2-3% красителя «Ecosolog» в прозрачные грунты.

