ПОЛИЭФИРНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»

582-1000
ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ



ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий и легкошлифуемый трехкомпонентный прозрачный грунт на основе полиэфирной смолы для отделки мебели, эксплуатируемой внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносится на неокрашенные поверхности изделий из МДФ.
- Можно наносить с помощью краскопульта.
- Легко шлифуется.
- Быстро сохнет.
- Обладает высокой заполняющей способностью.
- Образует эластичную пленку.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Значение
582-1000 (1-й компонент)	
Вязкость (DIN6, 20 °C)	30-35 сек
Сухой остаток (по весу)	75-79 %
Плотность (20 °C)	1,55-1,59 г/мл
Время гелеобразования (при температуре 20 °C)	25-30 мин

КОЛЕРОВКА

Можно колеровать пигментными пастами «Dewilux» Серии 690 в количестве до 10%.

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Код	По весу (%)
1-й компонент (продукт)	582-1000	100
2-й компонент (отвердитель)	549-0030	2
3-й компонент (ускоритель)	549-0020	2
Разбавитель	934-0901 / 986-0820	5-10

(!) Внимание: При приготовлении смеси сначала необходимо добавить в прозрачный грунт ускоритель и тщательно перемешать. Затем добавить отвердитель и снова тщательно перемешать.
Будьте предельно осторожны и не допускайте смешивания ускорителя и отвердителя вместе. Обязательно прочитайте информацию о мерах предосторожности и хранении материала.
(!) По вопросу использования альтернативного растворителя просим обращаться в службу технической поддержки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*

*(при температуре 20 °C, относительной влажности 60%, толщине мокрой пленки 100µ)

Метод	Время
От пыли	10-15 мин
На отлип	20-30 мин
Полное высыхание (до шлифования /штабелирования)	12-24 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется наносить в два слоя, с расходом около 150-200 г/м² на один слой.
После окончательного высыхания можно отшлифовать поверхность орбитальной или эксцентриковой шлифовальной машиной или на калибровально-шлифовальном станке.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar

Dewilux®

«««««««««««««« DEWILUX »»»»»»»»»»»»»»

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на ранее неокрашенные поверхности изделий из МДФ. Перед нанесением рекомендуется обработать поверхность древесины шлифовальной шкуркой зернистостью 180-220 для удаления мелких древесных волокон и тщательной очистки от клея, пятен масла, пыли и др.загрязнений

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед применением ознакомиться с Паспортом безопасности материала. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным. При нанесении использовать перчатки, стойкие к органическим растворителям, полумаски или полнолицевые маски с фильтром из активированного угля и защитные очки. Рабочее помещение должно быть хорошо вентилируемым. В рабочем помещении не курить и не пользоваться источниками открытого огня. Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Пустую тару утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
При обращении к врачу покажите упаковку, этикетку и паспорт безопасности вещества.

Внимание!
Во избежание экзотермической реакции, которая может привести к серьезым ранениям и даже к смерти ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не допускать контакта ускорителя с отвердителем и их совместного хранения!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится всеми ручными распылительными установками.
Можно наносить пневматическими краскопультами с нижним/верхним бачком/красконагнетательным баком с системой распыления:
HVLP (сопло 1,6-1,8 мм, давление 2,5-3,0 бар)
Airless (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)
Air-assist (сопло 13-15 #, давление 20-40 бар)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На качественные характеристики лакокрасочного покрытия влияют температура окружающей среды, относительная влажность, соблюдение времени межслойной выдержки, разбавление продукта рекомендуемыми растворителями в рекомендуемом соотношении и обеспечение помещений сушки подходящей вентиляцией. Рекомендуется наносить материал при температуре 15 °C - 30 °C и относительной влажности воздуха 25% - 75%. В противном случае время высыхания и качественные характеристики могут отличаться от указанных в Технической спецификации.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАСОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

582-1000	10 кг (UN1263)
549-0030	0,25 кг (UN1263)
549-0020	0,25 кг (UN1263)

Перевозка осуществляется транспортными средствами, предназначенными для перевозки опасных грузов в режиме «ADR».

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить вдали от источников тепла и воспламенения в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Частично использованные банки хранить плотно закрытыми.
Срок хранения: в невскрытой упаковке, при температуре от 5 °C до 40 °C - 6 месяцев.

Внимание!
Категорически запрещается хранить ускоритель и отвердитель рядом. Во избежание любого контакта между ними в результате разлива и/или утечки необходимо обеспечить хранение материалов в отдельных отсеках склада.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За получением Паспорта безопасности (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar